

FUGE FARVE

Beskrivelse:

AQUA MIX FUGE FARVE er en let anvendelig fugefarve, som omfarver og opfrisker eksisterende fuger. Vedligeholdelse af fugerne vil herefter være lettere.

Overflade typer:

Kan anvendes på alle almindelige fugetyper f.eks mørtel- eller cementfuger.

Rækkeevne:

Alt afhængigt af flisestørrelse og fugebredde, rækker produktet til ca. 8-15m² belægning pr. flaske.

Holdbarhed:

Op til 15 år, dog er holdbarheden afhængig af fugens hårdhed, anvendelse, rengøringsmetoder og produkter. Opløsningsmidler vil påvirke levetiden kraftigt.

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:

For at sikre produktets kompatibilitet med overfladen, anbefales det at udføre en prøve på et mindre synligt sted først.

Begrænsninger:

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflader end de her nævnte.
Produktet er ikke anvendeligt ved konstant vandpåvirkning, som f.eks bassiner og lign.
Overfladen skal være fuldstændig afrenset for eksisterende imprægneringer, undtagen andre AQUA MIX produkter.
Porøse fliser kan blive misfarvet af produktet.
Test derfor inden brug.

Anvendelse:

- 1. Læs hele vejledningen først.**
2. Ryst flasken grundigt inden brug.
3. Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 48 timer inden omfarvning.
4. Overfladen skal være ren, tør og afrenset for vokse og lign.
5. Til afrensning af syrefaste overflader anvendes AQUA MIX Afkalkning. Til syrefølsomme overflader anvendes AQUA MIX Grundrengøring.
6. Hvis mere end 1 flaske skal anvendes, blandes disse inden brug for at sikre ensartet farve.
7. Påfør produktet med lille børste, f.eks tandbørste, og arbejd produktet grundigt ned i fugen. Påfør flere tynde, ensartede lag, og minimer spild på fliserne.
8. Skiftes der farve fra mørk til lys, vil flere lag være nødvendige med 2 timers mellemrum.
9. Efter produktet har tørret minimum 1 time (aldrig mere end 12 timer) forstøves vand på overfladen. Lad vandet virke i 5 minutter. Overskydende produkt kan nu fjernes med en hvid skuresvamp.
10. Overfladen er klar til brug efter 2 timer, men skal holdes tør i minimum 24 timer. Produktet er først fuldt hærdet efter 20 dage.
11. Påføringsværktøj rengøres i vand efter brug.

Opbevaring:

Opbevares i original beholder, som lukkes efter brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. Anvendes ved temperaturer mellem 5° - 40°.

PR-nr. 1614435